

OPzS solar.power

Geschlossene Bleibatterie für zyklische Anwendungen



Motive Power Systems

Reserve Power Systems

Special Power Systems

Service

Ihre Vorteile mit HOPPECKE OPzS solar.power

- **Sehr gute Zyklenfestigkeit während des Betriebs im PSoC¹** - durch Röhren-Platten Design mit effizienter Ladestromaufnahme
- **Maximale Energieeffizienz durch reduzierten Ladefaktor** - serienmäßig vorbereitete Elektrolytumwälzung
- **Maximale Kompatibilität** - Abmessungen gemäß DIN 40736-1
- **Erhöhte Kurzschlussicherheit schon bei der Montage** - durch Verwendung von HOPPECKE System-Verbindern
- **Extrem verlängerte Wassernachfüllintervalle bis hin zur Wartungsfreiheit** - optionaler Einsatz des AquaGen[®] Rekombinationssystems minimiert den Austritt von Gas und Aerosolen²



Abbildung ähnlich, AquaGen[®] optional

Typische Einsatzbereiche von HOPPECKE OPzS solar.power

- **Solar-/Off-grid Anwendungen**
Energieversorgung für netzferne Verbraucher und Inselnetzsysteme, Trinkwasserversorgungssystem, medizinische Versorgungseinrichtungen
- **Telekommunikation**
Mobilfunkstationen, BTS-Stationen, off-grid/on-grid Energieversorgungssysteme
- **Verkehrstechnische Anlagen**
Signalanlagen, Beleuchtung




HOPPECKE
POWER FROM INNOVATION


Typenübersicht

Kapazitäten, Abmessungen und Gewichte

Typ	C ₁₀₀ /1,85 V Ah	C ₅₀ /1,85 V Ah	C ₂₄ /1,83 V Ah	C ₁₀ /1,80 V Ah	C ₅ /1,77 V Ah	max. Gewicht kg	Gewicht Elektrolyt kg (1,24 kg/l)	max.* Länge L mm	max.* Breite B mm	max.* Höhe H mm	Abb.
4 OPzS solar.power 280	280,0	265,0	244,8	213,0	181,5	17,3	4,5	105	208	420	A
5 OPzS solar.power 350	350,0	330,0	307,2	266,0	227,0	21,0	5,6	126	208	420	A
6 OPzS solar.power 420	420,0	395,0	369,6	320,0	272,5	24,9	6,7	147	208	420	A
5 OPzS solar.power 520	520,0	490,0	453,6	390,0	345,0	29,3	8,5	126	208	535	A
6 OPzS solar.power 620	620,0	585,0	542,4	468,0	414,0	34,4	10,1	147	208	535	A
7 OPzS solar.power 730	730,0	685,0	633,6	546,0	483,0	39,5	11,7	168	208	535	A
6 OPzS solar.power 910	910,0	860,0	796,8	686,0	590,0	46,1	13,3	147	208	710	A
7 OPzS solar.power 1070	1070,0	1001,9	930,3	800,6	691,3	59,1	16,7	215	193	710	B
8 OPzS solar.power 1220	1220,0	1145,0	1063,2	915,0	790,0	63,1	17,3	215	193	710	B
9 OPzS solar.power 1370	1370,0	1282,5	1192,3	1026,0	886,5	72,4	20,5	215	235	710	B
10 OPzS solar.power 1520	1520,0	1425,0	1324,8	1140,0	985,0	76,4	21,1	215	235	710	B
11 OPzS solar.power 1670	1670,0	1572,1	1458,6	1255,8	1086,3	86,6	25,2	215	277	710	B
12 OPzS solar.power 1820	1820,0	1715,0	1591,2	1370,0	1185,0	90,6	25,8	215	277	710	B
12 OPzS solar.power 2170	2170,0	2010,0	1843,2	1610,0	1400,0	110,4	32,7	215	277	855	B
14 OPzS solar.power 2540	2540,0	2349,4	2163,0	1881,3	1631,9	142,3	46,2	215	400	815	C
16 OPzS solar.power 2900	2900,0	2685,0	2472,0	2150,0	1865,0	150,9	45,9	215	400	815	C
18 OPzS solar.power 3250	3250,0	3015,0	2764,8	2412,0	2097,0	179,1	56,4	215	490	815	D
20 OPzS solar.power 3610	3610,0	3350,0	3072,0	2680,0	2330,0	187,3	55,7	215	490	815	D
22 OPzS solar.power 3980	3980,0	3685,0	3388,0	2951,7	2562,1	212,5	67,0	215	580	815	D
24 OPzS solar.power 4340	4340,0	4020,0	3696,0	3220,0	2795,0	221,2	66,4	215	580	815	D
26 OPzS solar.power 4700	4700,0	4355,0	4004,0	3488,3	3027,9	229,6	65,4	215	580	815	D



C₁₀₀, C₅₀, C₂₄, C₁₀ und C₅ =
Kapazität bei 100-, 50-, 24-, 10- und 5-stündiger Entladung
* gemäß DIN 40736-1 sind diese Angaben als Maximalwerte zu verstehen



Optimale Umweltverträglichkeit - geschlossener Wertstoffkreislauf in zertifiziertem Recyclingsystem.

IEC 60896-11
IEC 61427

¹ Partial State of Charge (Teilladebetrieb)
² gleichwertig zu verschlossenen Blei-Säure Batterien